

Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47 17469 VILAMALLA (Girona) Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35

welaan@welaan.com



# **WELAAN-CRAC**

FT-W-0339 Rev 1 Fecha: 15-06-2009

# CEMENTO EXPANSIVO PARA DEMOLICIONES, CORTE EN ROCA, MÁRMOL Y HORMIGÓN

### Descripción:

**WELAAN-CRAC** es un cemento en polvo expansivo, es decir, aumenta su volumen generando una presión en el interior del material a demoler suficiente para romper su estructura. Es la alternativa a los productos explosivos en el mercado. Se obtiene una demolición sin detonación, caracterizada por no producir ruido, vibraciones o desprendimiento de piedras.



## **Aplicaciones:**

Especialmente recomendado para romper, cortar rocas, demoler hormigón y en lugares donde por seguridad no se puede utilizar explosivos.

- Excavación de cimientos.
- Demolición de cimientos.
- Excavación de rocas.
- Excavaciones subterráneas.
- Demolición de ladrillos y refractarios.
- Excavaciones marinas incluso submarinas.
- Demolición de rocas para la construcción de caminos.
- Demolición de postes, torres, murallas, muelles, (cemento y hormigón).





## Modo de empleo:

**Mezcla:** En un cubo ancho poner el 25-28% del peso del **WELAAN-CRAC** de agua limpia a la temperatura indicada según el tipo de material:

WELAAN-CRAC azul: de 5°C hasta 20°C.
WELAAN-CRAC rojo: de 15°C hasta 30°C.



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47 17469 VILAMALLA (Girona) Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35

welaan@welaan.com www.welaan.com



# **WELAAN-CRAC**

FT-W-0339 Rev 1 Fecha: 15-06-2009

Introducir el cemento expansivo (polvo) y al mismo tiempo ir mezclando con un batidor eléctrico. Batir hasta conseguir una mezcla homogénea (sin grumos). A mayor densidad...mayor fuerza.

**Aplicación:** En un periodo inferior a cinco minutos una vez realizada la mezcla, rellenar totalmente los agujeros. Seguidamente tapar los orificios con una lona protectora.

**Limpieza de herramientas:** En fresco puede limpiarse con agua. Una vez endurecido sólo puede eliminarse mecánicamente.

#### Consumo:

En función del tipo de material a demoler. Consultar información adjunta.

#### Presentación:

Envases de 25 Kg.

#### **Condiciones de almacenamiento:**

Se aconseja almacenar en su embalaje de origen, herméticamente cerrado, en lugar fresco y seco. Al resguardo de la humedad, sol directo y las altas temperaturas. No almacenar en contacto con productos inflamables.

#### Conservación:

Se conserva como mínimo durante 12 meses en sus envases originales cerrados.

#### Seguridad e higiene:

Este producto contiene cal viva. El contacto con esta sustancia puede provocar irritaciones. De producirse contacto lavarse con agua abundante, quitarse las ropas impregnadas y consultar a un médico si fuera necesario.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, ni fumar durante su utilización.

No mirar nunca directamente a los agujero rellenos, por riesgo a lesiones oculares graves.

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.

Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.

### **Advertencias:**

Las indicaciones y las prescripciones arriba citadas, aunque correspondan a nuestra mejor experiencia, se deben considerar, en cualquier caso, como meramente indicativas y deberán ser confirmadas por aplicaciones prácticas concluyentes; por tanto, antes de emplear el producto, quien vaya a utilizarlo está obligado a establecer de antemano si es adecuado o no para el uso previsto, y en cualquier caso, se asume toda la responsabilidad que pueda derivar de su utilización.



Pol. Pont del Príncep - Av. Empordà, 47 17469 VILAMALLA (Girona) Tel. 972 52 51 47 - Fax. 972 52 56 35

welaan@welaan.com www.welaan.com



# **WELAAN-CRAC**

FT-W-0339 Rev 1 Fecha: 15-06-2009